










Die Probe wurde mittels Röntgenfluoreszenzanalyse getestet und hat folgendes Messergebnis erbracht.


Bericht-Nr.: #2017-63
Herstellernummer: PG28T7
EAN: 4250914801613

Element		% ± 2σ	Min		Max
Kupfer	Cu	60,623 ± 0,433	58,000		63,000
Zink	Zn	37,793 ± 0,375	33,500		41,500
Blei	Pb	1,501 ± 0,122	0,200		1,400
Eisen	Fe	0,081 ± 0,030	0,000		0,300
Zinn	Sn		0,000		0,500
Aluminium	Al		0,300		0,900
Nickel	Ni		0,000		0,200
Mangan	Mn		0,000		0,050
Silizium	Si		0,000		0,050

Der Nachweis über die Eignung in Trinkwasserinstallationen nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) ist somit erbracht.

Das geprüfte Material entspricht den Vorgaben des Umweltbundesamtes bezüglich der „Bewertungsgrundlagen für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser“- UBA-Positivliste. Der Werkstoff erfüllt laut Umweltbundesamt die Norm **DIN 50930-6**, die Aussagen bezüglich der Korrosionsbeständigkeit darlegt.

Werkstoff: CC575S (CuZn39Pb1Al)


Olaf Manusch
Geschäftsführer

Hildesheim, Montag, 3. April 2017


Marc Manusch
Leitung Technik & Qualitätswesen